












REDOCRYL HS 684 VOC Schleiffüller

BESCHREIBUNG	DESCRIPTION
<p>Produktbeschreibung VOC-konformer, lösemittelhaltiger 2K-Acryl Schleiffüller für die Autoreparaturlackierung. Farbtöne: weiß, hellgrau und dunkelgrau</p>	<p>Product Description VOC-compliant, solvent-borne 2 pack acrylic sanding filler for automotive refinishing. Colors: white, light grey and dark grey</p>
<p>Eigenschaften Füllstark und sehr leicht schleifbar. Kann als Kompaktfüller und als Dickschichtfüller verwendet werden.</p>	<p>Properties Good filling properties and easy sandable. To be used as compact filler and high build filler.</p>

TECHNISCHE DATEN	TECHNICAL DATA
 Ergiebigkeit / Consumption	ca. / approx. 5 - 6 m ² /l
 Mischungsverhältnis Mixing ratio	4 : 1 nach Volumen / by volume
 Härter Hardener	REDOCRYL Härter 210 kurz REDOCRYL Hardener 210 fast
 Verdünnung Thinner	REDOCRYL Verdünnung 60 Kompaktfüller 20 %, Dickschichtfüller 10 % REDOCRYL Thinner 60 Compact filler 20 %, high build filler 10 %
 Verarbeitungsverkosität Spraying viscosity	18 - 30 s (DIN 4 / 20°C) Kompaktfüller / compact filler Verarbeitungszeit / Pot Life: ca. 2 h Härter 210 kurz / fast
 Applikation Application	Fließbecherpistole / Conventional gun 1,6 – 2,0 mm, 1,6 – 2 bar
 Trockenschichtstärke Dry film thickness	50 – 10 µm Kompaktfüller / compact filler bis / up to 300 µm als Dickschichtfüller /as high build filler
 Ablüftzeiten Flash Off Times	2 – 3 min zwischen den Spritzgängen / between coats 10 – 15 min vor der Ofentrocknung / before drying in the oven
 Trocknung Drying Times	20°C → 3 – 5 h 60°C → 20 - 40 min
 Schleifen Sanding	P400 – P600
 Lagerung Storage	Nicht über 35°C lagern / Do not store above 35°C

REDOCRYL HS 684 VOC Schleiffüller**SONSTIGE HINWEISE****VOC-Gesetzgebung**

EU-Grenzwert für das Produkt Kategorie B/c 540 g/l
Dieses Produkt enthält max. 540 g/l VOC

Gefahrenhinweise

Bei Anwendung dieses Produktes beachten Sie bitte die Angaben in dem jeweiligen Sicherheitsdatenblatt, die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften (Gefahrstoffverordnung) und die Vorschriften der Berufsgenossenschaft.

Rechtshinweise

Die Angaben in diesem Merkblatt entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen über unsere Produkte informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern.

Ebenso führen unsere Mitarbeiter nur eine unverbindliche Beratertätigkeit aus. Käufer und Anwender haben daher eigenverantwortlich die Eignung unserer Produkte für die an Sie gestellten Anforderungen und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien unter den jeweils herrschenden Bedingungen selbst abzuschätzen.

Änderungen der Produktspezifikationen bleiben vorbehalten.

Es gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen und das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte oder unter www.feycolor.com aktuell heruntergeladen werden kann.

Freigegeben durch/ Approved by: LanM

ADDITIONAL INFORMATION**VOC Legislation**

EU limiting value for the product (cat:B/c): 540g/l
This product contains at most 540 g/l VOC

Health And Safety Information

When using this product, please adhere to the instruction stated in the MSDS in reference to the Dangerous Goods Act as well as the appropriate Environmental Health and Safety Regulations.

Legal Notes

The information in this data sheet is based on the present state of our knowledge and information on our products. This information is not a guarantee of the characteristics of the products or their suitability for specific applications.

Likewise, our employees perform only a non-binding advisory operation. It is the responsibility of the buyer and user to check the suitability of our products according to their conditions, application demands and processing guidelines.

Product specifications may change without prior notice.

Our actual General Terms and Conditions and latest Technical Data Sheet shall apply, which should be requested from us or can be downloaded from www.feycolor.com in the actual version.