



Qualitätslack in hochwertiger Kunstharzqualität. Durch die Möglichkeit der schnellen und effizienten Ausbesserung von Kratzern, Lackschäden oder Beschädigungen an lackierten Oberflächen wird der Bildung von Korrosionsschäden vorgebeugt. Ideal bei Montage- und Wartungsschäden, aber auch für spezielle Anwendungen an unzugänglichen Stellen, z.B. in Nischen oder an Geländern.

Für großflächige Lackierungen empfehlen wir DUPLI-COLOR Alkyton Rostschutz.

[Hier](#) gelangen Sie zum Anwendungsspot.

Qualität und Eigenschaften

- Hochwertiger Kunstharzlack
- Schnelltrocknend
- Geeignet für das Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich
- Mit besonders guter Deck- und Füllkraft
- Verhindert die Bildung von Korrosion
- Dauerhaft farbtonebeständig
- Außerst witterungsbeständig, lichtecht, UV-beständig
- Hervorragender Farbverlauf für gleichmäßige Oberflächen
- Ausgezeichnete Haftung

Physikalische und chemische Daten

- **Bindemittelbasis:** Alkydharz
- **Farbe:** farbtonepezifisch
- **Geruch:** nach Lösemittel
- **Glanzgrad:** im 60° Messwinkel nach DIN 67530
glänzend: 85 - 90 GE
matt: 10 - 15 GE
Eisenglimmer nicht messbar, da raue Oberfläche
- **Ergiebigkeit:** Je nach Farbton und Untergrund reichen 150 ml für ca. 0,5 - 0,8 m²
- **Trocknung (bei 20°C, 50% relative Luftfeuchte):**
Staubtrocken: nach 30 Minuten
Griffest: nach ca. 4 Stunden
Durchgetrocknet/Überlackierbar nach ca. 24 Stunden.
Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke
- **Temperaturbeständigkeit:** bis 80°C
- **Haltbarkeit/Lagerung:**
10 Jahre ab Produktionsdatum bei sachgerechter Lagerung (=10°C - 25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%) im ungeöffneten Originalbehälter und geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung
- **Entsorgung:** Nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.
- **Gebinde/Inhalt:**
Aerosoldose, maximales Nennvolumen 150 ml

Umwelt und Kennzeichnung

Umweltgerecht: MOTIP DUPLI ist bestrebt, Rezepturen ohne geregelte oder bedenkliche Inhaltsstoffe einzusetzen, bei bestmöglicher Performance. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.

Entsorgung: Bitte nur restentleerte Gebinde dem Recycling zuführen. Gebinde mit Resten zur Problemabfallstelle bringen.

Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften. Die Einstufung, Klassifizierung, Auszeichnung erfolgt nach GHS bzw. CLP 1272/2008/EG in der derzeitigen gültigen Form. Die Sicherheitsdatenblätter entsprechen REACH 1907/2006/EG, Artikel 31 und Anhang II, in der derzeit gültigen Form.

Gebrauchsanleitung

Bei vielen DUPLI-COLOR Sprühlacken verhindern Sprühsicherung und anbruchsichere Verschlusskappe die unbefugte Benutzung. Beachten Sie die entsprechenden Hinweise auf Kappe oder Etikett.

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Untergrundvorbehandlung:

- Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein.
- Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen und grundieren.
- 1 - 2 Stunden trocknen lassen.

Lackieren:

- Nicht zu lackierende Flächen abkleben.
- Vor Gebrauch 2 - 3 Minuten kräftig schütteln.
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen.
- Sprühentfernung ca. 25 cm.
- Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen.
- Zwischen den einzelnen Sprühgängen die Dose erneut schütteln, da sich die speziellen Pigmente relativ schnell absetzen.
- Dies könnte zu Farbabweichungen führen.
- Überlackierbar innerhalb von 2 Stunden oder erst nach 24 Stunden.
- **Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryl-Lack übersprühen!**

Anmerkungen

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.

Für weitere technische Fragen erreichen Sie unsere Hotline von Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 15.00 Uhr und Freitags bis 12.00 Uhr unter der Tel.-Nr. +49 (0)6266/75-266.

Stand: 05. Juli 2018

Mit dieser Version werden alle evtl. früher erschienenen Versionen ungültig.

Druckdatum: 17.09.2019

MOTIP DUPLI GmbH | Kurt-Vogelsang-Straße 6 | 74855 Haßmersheim | info@de.motipdupli.com